

# walzenbezüge für die papierindustrie

## → Leitwalzen

Siebleitwalzen | Filzleitwalzen | Papierleitwalzen | Kalandrleitwalzen

Werkstoff	Einsatzposition	Härte	Bezugsstärke	Leistungsmerkmale
<b>Ha-Reihe</b> Gummi	Papierleitwalzen Trockensiebleitwalzen bis 100°C	87 - 90 ShD	6 - 10 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hervorragende Verschleißfestigkeit</li> <li>• chemische Beständigkeit</li> <li>• homogene und dehäsive Oberfläche</li> <li>• geeignet für die meisten Schabertypen</li> <li>• Ausführung mit Breitstreckspirale möglich</li> </ul>
<b>Ha 400</b> Gummi	Siebleitwalzen Filzleitwalzen Trockensiebleitwalzen bis 80°C	87 - 90 ShD	6 - 10 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hervorragende Verschleißfestigkeit</li> <li>• hervorragende chemische Beständigkeit</li> <li>• beschaberbar</li> <li>• Ausführung mit Breitstreckspirale möglich</li> </ul>
<b>C.lite-Reihe</b> Verbundwerkstoff	Siebleitwalzen Kalandrleitwalzen	90 ShD	2 - 8 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hervorragende Abriebfestigkeit</li> <li>• hervorragende thermische Beständigkeit</li> <li>• antistatisch einstellbar</li> <li>• beschaberbar</li> </ul>

Alle Walzenbezüge optional mit Stirnseiten- und Zapfenverkleidung. Alle Walzenbezüge geeignet für CFK-Walzen.

Die oben stehenden Übersichtstabellen enthalten einen Auszug aus unserem umfangreichen Produktprogramm. Weitere Härten sind auf Anfrage lieferbar. Oberfläche, Elastizität und Funktionseigenschaften können bei Sonderanfertigungen individuell gemäß Ihren Anforderungen ausgeführt werden.